

Ar filmu pārklāto saplākšņu kvalitātes prasības

| Defekti un prasības | Defektu ierobežojums pa šķirām | | |
|--|---|--|---|
| | A | I šķira | II šķira |
| 1. Atlīmējumi saplākšnī | Nepieļauj | Nepieļauj | Pieļauj 100 cm ² /m ² |
| 2. Lamināta pielīmēšana | Laminātam jābūt tīram, gludam un stingri pielīmētam saplākšņa virsmai | Laminātam jābūt tīram, gludam un stingri pielīmētam saplākšņa virsmai | Jābūt stingri pielīmētam saplākšņa virsmai vienā pusē |
| 3. Matēti plankumi lamināta virsmā | Pieļauj vienā pusē līdz 125 cm ² uz virsmas, vai piegriežot 35 cm ² /m ² | Pieļauj līdz 125cm ² /m ² | Pieļauj |
| 4. Piededzis lamināts joslu un plankumu veidā | Nepieļauj | Pieļauj: <u>Joslu veidā</u> līdz 10 mm platumā – 1 gab/platuma metru, <u>Plankumu veidā</u> līdz Ø 30 mm - 1 gab/m ² vai <u>nelimitē</u> līdz Ø10mm | Pieļauj neierobežotā daudzumā |
| 5. Vairākās kārtās pielīmēts lamināts (lamināta pārsegumi) tumšu joslu veidā | Nepieļauj | Pieļauj bez ierobežojumiem stingri pielīmētu ar platumu līdz 20 mm. RigaSMOOTH MESH, RigaMEL, RigaPOLIFORM, RigaCOMPOSITE nepieļauj | Pieļauj |
| 6. Lamināta pārrāvums pirms presēšanas | Nepieļauj | Pieļauj vienā pusē, ja ir rūpīgi nosegts. RigaSMOOTH MESH RigaMEL, RigaPOLIFORM, RigaCOMPOSITE nepieļauj | Pieļauj |
| 7. Lamināta iztrūkums uz virsmas vai atlīmējumi pēc presēšanas | Nepieļauj | Nepieļauj | Pieļauj 1/3 no loksnes vienas puses |
| 8. Lamināta atlieku pielīmēšanās uz virsmām | Pieļauj vienā pusē nedaudz, līdz 3 gab, ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm ² , gadījumos, ja atliekas vienā tonī ar virsmu. | Saplākšņiem, kas pārklāts ar <i>dark brown</i> filmu, pieļauj ar kopējo laukumu līdz 10cm ² /m ² . Saplākšņiem, kas pārklāti ar citas krāsas vai caurspīdīgu filmu, pieļauj kopējo laukumu līdz 10cm ² uz loksni, un tikai gadījumos, ja atliekas vienā tonī ar virsmu. | Pieļauj |
| 9. Iespiedumi, ja nav bojāts lamināts | Pieļauj vienā pusē nedziļus, nedaudz. | Pieļauj kopējo laukumu 2,5cm ² /m ² , ja iespieduma platums nepārsniedz 5mm un garumu summa nepārsniedz 50mm/m ² | Pieļauj |
| 10. Izciļņi | Pieļauj vienā pusē nedaudz, ja nav bojāts lamināts | Pieļauj ar kopējo laukumu līdz 8cm ² /m ² | Pieļauj |
| 11. Tepējuma vieta (valnītis uz augšu laminātā) | Nepieļauj | Pieļauj ar platumu līdz 10 mm, garumā līdz 300 mm vai 1 gab /platuma metru | Pieļauj |

| Defekti un prasības | Defektu ierobežojums pa šķirām | | |
|--|---|---|--|
| | A | I šķira | II šķira |
| 12. Ieskrāpējumi | Pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus līdz 2 gab, ja lamināts nav caurskrāpēts | Pieļauj, ja nav caurskrāpēts lamināts. | Pieļauj |
| 13. Ieskrāpējumi RigaPOLIFORM | Vieglu <u>skrāpējumu kopums</u> (tikai klājuma vaska kārtā*) pieļaujams vienā pusē līdz 125cm ² uz virsmas vai piegriežot 35 cm ² /m ² | Pieļauj: <ul style="list-style-type: none"> Vieglu <u>skrāpējumu kopums</u> (tikai klājuma vaska kārtā*) pieļaujams līdz 100cm²/m² 5 skrāpējumus ar dziļumu līdz 0,1mm un ar garumu līdz 100mm Skrāpējumus ar dziļumu 0,1-0,2mm un garumu līdz 100mm (vienā pusē) | Pieļauj |
| 13. Izplūdušas joslas uz virsmas (krāsas toņa vai spīduma atšķirības) | Pieļauj nelielas uz vienas puses | Pieļauj | Pieļauj |
| 14. Lobītā finiera iztrūkums. | Nepieļauj | Pieļauj vienā finiera kārtā ar platumu 3 mm un līdz 100 mm garumu. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs. | Pieļauj vienā kārtā ar platumu 5 mm visā loksnes garumā. |
| 15. Laminētās virsmas noklāšana ar maliņu krāsu | Pieļauj līdz 3 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī | Pieļauj līdz 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī | Pieļauj |
| 16. Maznozīmīgas raupjas vietas | Pieļauj vienā pusē līdz 25 cm ² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem līdz 5 cm ² | Pieļauj līdz 125 cm ² uz virsmas | Pieļauj |
| 17. Sieta novirzes | Nepieļauj | Nepieļauj | Pieļauj |
| 18. Mehāniski bojājumi | Nepieļauj | Nepieļauj | Pieļauj |
| 19. Iezāģējumi | Nepieļauj | Nepieļauj | Pieļauj vienu, garumā līdz 10cm |
| 20. Iepresēti putekļi, kas redzami mazu punktiņu veidā uz virsmas (RIGA MEL) | Nepieļauj | Pieļauj | Pieļauj |
| Kopējais defektu skaits | Vienai pusei jābūt bez defektiem, otrā - ne vairāk kā 2 defektu veidi | Vienā pusē var būt ne vairāk kā 2 defektu veidi, otrā - ne vairāk kā 5 defektu veidi | Neierobežots |