

Ar filmu pārklāto saplākšņu kvalitātes prasības

Defekti un prasības	Defektu ierobežojums pa šķirām		
	A	I šķira	II šķira
1. Atlīmējumi saplākšnī	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj 100 cm ² /m ²
2. Lamināta pielīmēšana	Laminātam jābūt tīram, gludam un stingri pielīmētam saplākšņa virsmai	Laminātam jābūt tīram, gludam un stingri pielīmētam saplākšņa virsmai	Jābūt stingri pielīmētam saplākšņa virsmai vienā pusē
3. Matēti plankumi lamināta virsmā	Pieļauj vienā pusē līdz 125 cm ² uz virsmas, vai piegriežot 35 cm ² /m ²	Pieļauj līdz 125 cm ² /m ²	Pieļauj
4. Piededzis lamināts joslu un plankumu veidā	Nepieļauj	Pieļauj joslu veidā līdz 10 mm platumā – 1 gab/platuma metru, Plankumu veidā līdz Ø 30 mm - 1 gab/m ² vai nelimitē līdz Ø 10 mm	Pieļauj neierobežotā daudzumā
5. Vairākās kārtās pielīmēts lamināts (lamināta pārsegumi) tumšu joslu veidā	Nepieļauj	Pieļauj bez ierobežojumiem stingri pielīmētu ar platumu līdz 20 mm. Riga Smooth Mesh, Riga Mel, Riga Poliform, Riga Composite nepieļauj	Pieļauj
6. Lamināta pārrāvums pirms presēšanas	Nepieļauj	Pieļauj vienā pusē, ja ir rūpīgi nosegts. Riga Smooth Mesh, Riga Mel, Riga Poliform, Riga Composite nepieļauj	Pieļauj
7. Lamināta iztrūkums uz virsmas vai atlīmējumi pēc presēšanas	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj 1/3 no loksnes vienas puses
8. Lamināta atlieku pielīmēšanās uz virsmām	Pieļauj vienā pusē nedaudz, līdz 3 gab, ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm ² , gadījumos, ja atliekas vienā tonī ar virsmu.	Saplākšņiem, kas pārklāts ar dark brown filmu, pieļauj ar kopējo laukumu līdz 10 cm ² /m ² . Saplākšņiem, kas pārklāti ar citas krāsas vai caurspīdīgu filmu, pieļauj kopējo laukumu līdz 10 cm ² uz loksni, un tikai gadījumos, ja atliekas vienā tonī ar virsmu.	Pieļauj
9. Iespiedumi, ja nav bojāts lamināts	Pieļauj vienā pusē nedziļus, nedaudz.	Pieļauj kopējo laukumu 2,5 cm ² /m ² , ja iespieduma platums nepārsniedz 5 mm un garumu summa nepārsniedz 50 mm/m ²	Pieļauj
10. Izciļņi	Pieļauj vienā pusē nedaudz, ja nav bojāts lamināts	Pieļauj ar kopējo laukumu līdz 8 cm ² /m ²	Pieļauj
11. Tepējuma vieta (valnītis uz augšu laminātā)	Nepieļauj	Pieļauj ar platumu līdz 10 mm, garumā līdz 300 mm vai 1 gab /platuma metru	Pieļauj

Defekti un prasības	Defektu ierobežojums pa šķirām		
	A	I šķira	II šķira
12. Ieskrāpējumi	Pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus līdz 2 gab, ja lamināts nav caurskrāpēts	Pieļauj, ja nav caurskrāpēts lamināts.	Pieļauj
13. Ieskrāpējumi Riga Poliform	Vieglu skrāpējumu kopums (tikai klājuma vaska kārtā*) pieļaujams vienā pusē līdz 125 cm ² uz virsmas vai piegriezot 35 cm ² /m ²	Pieļauj vieglu skrāpējumu kopums (tikai klājuma vaska kārtā*) pieļaujams līdz 100 cm ² /m ² . 5 skrāpējumus ar dziļumu līdz 0,1mm un ar garumu līdz 100 mm Skrāpējumus ar dziļumu 0,1-0,2 mm un garumu līdz 100mm (vienā pusē)	Pieļauj
13. Izplūdušas joslas uz virsmas (krāsas toņa vai spīduma atšķirības)	Pieļauj nelielas uz vienas puses	Pieļauj	Pieļauj
14. Lobītā finiera iztrūkums.	Nepieļauj	Pieļauj vienā finiera kārtā ar platumu 3 mm un līdz 100 mm garumu. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs.	Pieļauj vienā kārtā ar platumu 5 mm visā loksnes garumā.
15. Laminētās virsmas noklāšana ar maliņu krāsu	Pieļauj līdz 3 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī	Pieļauj līdz 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī	Pieļauj
16. Maznozīmīgas raupjas vietas	Pieļauj vienā pusē līdz 25 cm ² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem līdz 5 cm ²	Pieļauj līdz 125 cm ² uz virsmas	Pieļauj
17. Sieta novirzes	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj
18. Mehāniski bojājumi	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj
19. Iezāģējumi	Nepieļauj	Nepieļauj	Pieļauj vienu, garumā līdz 10cm
20. Iepresēti putekļi, kas redzami mazu punktiņu veidā uz virsmas (Riga Mel)	Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj
Kopējais defektu skaits	Vienai pusē jābūt bez defektiem, otrā - ne vairāk kā 2 defektu veidi	Vienā pusē var būt ne vairāk kā 2 defektu veidi, otrā - ne vairāk kā 5 defektu veidi	Neierobežots