



RIGA®

HEKSA PLUS

Produkt

Birkensperrholz (*Riga Ply*), beidseitig mit Phenolfilm (dunkelbraun, schwarz, grün, gelb non-transparent) oder mit UV- beständigem Film (grau und blau) beschichtet. Die Nutzseite hat eine raue Siebdruckprägung (*WT*), die Rückseite ist gewöhnlich glatt (*F*).

Anwendungen

Fahrzeuggböden, Fußgängerbrücken, Lager- und Industriefussböden, Regalböden, Ladeplattformen, Gerüstbrücken, Baugerüste, Schiffdecks, Marina-Stege und Böden, Ausstattung für die Geschäfte, Verpackungsmaterial. In der Regel überall dort, wo hohe Abriebwerte und/ oder gute rutschhemmende Eigenschaften gefordert werden.

Weiterverarbeitung

Das Sperrholz lässt sich mechanisch mit für Holz geeigneten Werkzeugen zu bearbeiten: Sägen, Bohren, Fräsen, Zinken, Nut und Feder, Falz, verschiedene Nutverbindungen.

Vorteile

Die Oberflächen haben hohe Abriebwerte, sind visuell attraktiv, wetter- und wasserfest, widerstandsfähig gegen übliche Chemikalien und sind einfach zu pflegen. Das Sperrholz ist umweltfreundlich und hygienisch.

Verleimung

Die Basisplatte ist mit Phenolharz wasser- und kochfest entsprechend den folgenden Standards verleimt:

EN 314/3. Klasse;
BS 1203/H4 (früher WBP);
DIN 68705 Teil 3/Type BFU 100.

Formaldehyd-Emission

In Übereinstimmung mit dem Standard *EN 717 Teil 2*, entsprechen die Platten den europäischen Anforderungen nach *E1* gemäß *EN 13986*.

LATVIJAS FINIERIS

AKCIJU SABIEDRĪBA




Bauskas iela 59, Rīga, LV-1004, Lettland
Tel. +371 67620857, Fax +371 67820112
E-mail: info@finieris.lv
<http://www.finieris.com>

RIGA®

HEKSA PLUS

Beschichtung



Die Plattenoberflächen werden mit Film beschichtet, in den während des heißen Pressvorgangs ein Siebdruckmuster geprägt wird. Die Rutschhemmung entspricht Klasse *R 10* gemäß *DIN 51130*. Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche abriebfeste Beschichtungen.

Oberfläche **RIGA** Heksa Plus

Art der Oberfläche	Ergebnisse von <i>Taber-Test</i> , Umdrehungen	Ergebnisse von <i>Rolling-Test</i> , Umdrehungen
RIGA Heksa Plus ▶ Dunkelbraun ▶ Grün ▶ Grau	Mindestens 550 Mindestens 700 Mindestens 900	Mindestens 10 000
RIGA Heksa Plus Heavy ▶ Dunkelbraun	Mindestens 6000	

Kantenschutz

Die Plattenkanten werden in der Farbe der Beschichtungsfilme gegen Feuchtigkeitseinwirkung mit Acryl versiegelt.

Standardabmessungen

1220 mm x 2440 / 3050mm
 1250 mm x 2500 / 3000mm
 1500 mm x 2500 / 3000 mm
 1525 mm x 2440 / 3050 mm

2150 mm x 3050 mm
 2150 mm x 3340 mm
 2150 mm x 3850 mm

Im Rahmen der angegebenen Standardformate sind Zuschnitte, Bearbeitungen, Nut und Feder etc. nach Kundenwunsch möglich.

Standardstärken

6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 45, 50 mm.

Toleranzen

Abmessungen und Abweichungen vom rechten Winkel entsprechen dem Standard *EN 315*.

Nominalstärke, mm	4	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Anzahl Furnierlagen	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	32	35
Durchschnittliche aktuelle Stärke, mm	3.8	6.4	9.2	12.0	14.9	17.7	20.5	23.4	26.5	29.4	35	38.7	43.6	49.6
Unteres Limit, mm	3.5	6.1	8.8	11.5	14.3	17.1	20.0	22.9	25.8	28.7	33.6	38.4	43.3	48.1
Oberes Limit, mm	4.1	6.9	9.5	12.5	15.3	18.1	20.9	23.7	26.8	29.9	35.4	41.2	46.6	51.7

Kennzahl	Abweichung
Länge/Breite, mm	
< 1000	± 1 mm
1000...2000	± 2 mm
> 2000	± 3 mm
Rechter Winkel	± 0.1 %
Geradheit der Kanten	± 0.1 %

Das Sperrholz wird von der Aktiengesellschaft *Latvijas Finieris* produziert, deren Qualitäts-Management-System vom *Bureau Veritas Quality Certification* nach *ISO 9001* zertifiziert worden ist.

